

K-FLEX SOLAR HT

Технические характеристики

Показатель	Значение
Температура применения, оС	до +150(180*)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) при температуре, оС	
0	0,038
20	0,040
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086	$\geq 4\ 000$
Плотность, кг/м ³	70 \pm 25
Показатель кислотности (рН) по DIN 1988-7 (2004-12)	нейтральный
Экологическая безопасность	без асбеста, без CFC–HCFC
Масло и бензостойкость	хорошая
Биологическая стойкость	хорошая
Запах	нейтральный
Пожарная безопасность	Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97)
Цвет	Черный
Покрытие	нет
Системы	AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD.

* — кратковременно